# JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

| 申請会社 | 横浜ゴム㈱ |
|---|---|

| 商品名 | ADVAN dB V552 |
|---|---|

提出日 ： 平成29年10月23日

| 偏平率 | 代表サイズ | LI/SS | 転がり抵抗係数(RRC) | ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ |
|---|---|---|---|---|
| 65's | ***195 65 R 15*** | ***91H*** | ***8.6*** | ***A*** |
| 60's | **195 60 R 15** | **88H** | **8.6** | **A** |
| 55's | **195 55 R 15** | **85V** | **9.0** | **A** |
| 50's | **225 50 R 17** | **94W** | **8.2** | **A** |
| 45's | **225 45 R 17** | **91W** | **8.9** | **A** |
| 40's | **245 40 R 18** | **93Y** | **8.7** | **A** |
| 35's | **265 35 R 18** | **97W** | **8.7** | **A** |

| ウェットグリップ性能 | ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ |
|---|---|
| ***156*** | ***a*** |

単位 N/kN）

| 転がり抵抗係数 RRC） | 等級 |
|---|---|
| RRC≦6.5 | AAA |
| 6.6≦RRC≦7.7 | AA |
| 7.8≦RRC≦9.0 | A |
| 9.1≦RRC≦10.5 | B |
| 10.6≦RRC≦12.0 | C |

単位（%）

| ウェットグリップ性能 G） | 等級 |
|---|---|
| 155≦G | a |
| 140≦G≦154 | b |
| 125≦G≦139 | c |
| 110≦G≦124 | d |

| 偏平率 | サイズ | LI/SS | RRC | ウェット |
|---|---|---|---|---|
| 65's | ***195 65 R 15*** | ***91H*** | **A** | **a** |
| | 205 65 R 15 | 94H | | |
| 60's | **195 60 R 15** | **88H** | **A** | |
| | 205 60 R 16 | 92V | | |
| | 215 60 R 16 | 95V | | |
| | 225 60 R 16 | 98W | | |
| 55's | **195 55 R 15** | **85V** | **A** | |
| | 195 55 R 16 | 87V | | |
| | 205 55 R 16 | 91W | | |
| | 215 55 R 17 | 94W | | |
| | 225 55 R 17 | 97W | | |
| 50's | **215 50 R 17** | **95V** | **A** | |
| | 225 50 R 17 | 94W | | |
| | 235 50 R 18 | 97W | | |
| 45's | **215 45 R 17** | **91W** | **A** | |
| | 225 45 R 17 | 91W | | |
| | 225 45 R 18 | 91W | | |
| 40's | **245 40 R 18** | **93Y** | **A** | |
| 35's | **265 35 R 18** | **97W** | **A** | |

| 偏平率 | サイズ | LI/SS | RRC | ウェット |
|---|---|---|---|---|

| 偏平率 | サイズ | LI/SS | RRC | ウェット |
|---|---|---|---|---|